



Украина, 61057, Харьков,  
ул. Сумская, 1, 2 эт.  
тел. (057) 719-16-49  
тел./факс (057) 731-14-59

<http://www.scp.com.ua>

**Техническое описание  
(ТУ 26.6-30751392-002-2003)**

## **ЦЕМИНС ЦТ(р)**

### **Сухая цементно-минеральная смесь с регулируемым расширением**

#### **Области применения:**

для ремонта и герметизации стыков и технологических швов

#### **Свойства бетонов на основе ЦЕМИНС**

##### **ЦТ(р):**

- морозостойкие;
- паропроницаемые;
- быстротвердеющие;
- водонепроницаемые;
- расширяющийся.

#### **Технические данные:**

##### *1. Исходной смеси:*

- |  |             |
|--|-------------|
| ■ основа                                 | минеральная |
| ■ насыпная масса, кг/м <sup>3</sup>      | – 1500-1600 |
| ■ крупность минерального наполнителя, мм | – до 1,0    |
| ■ упаковка, кг                           | – 25, 50    |
| ■ срок хранения в герметичной упаковке   | до 12       |

месяцев

##### *2. Бетонных растворов:*

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| ■ водопотребность, % | – 0,15-0,17 |
| ■ распыл, мм         | – 130-140   |
| ■ сроки схватывания  |             |
| начало, мин          | – 55        |
| конец, мин           | – 115       |

##### *3. Бетонов:*

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| ■ призмная прочность на сжатие, МПа: |                |
| 1 сутки                              | – 12-15        |
| 3 сутки                              | – 20-25        |
| 28 суток                             | – 40-50        |
| ■ расширение через 1 сутки, %        | – не менее 0,5 |

#### **Требования к обрабатываемой поверхности при проведении ремонтных работ:**

**ЦЕМИНС ЦТ(р)** применяется по очищенным и увлажненным поверхностям.

#### **Способы приготовления:**

Приготовление раствора производится в мешалках принудительного действия в рекомендованном соотношении.

**Нормы расхода:** 1,8-2,0 т/м<sup>3</sup>

#### **Примечание:**

Сразу по окончании работ инструменты следует промыть водой

Возможно поставка вяжущей составляющей с одновременными безусадочными и адгезионными свойствами для приготовления бетонных и цементно песчаных растворов с выше указанными свойствами.